

## CLT PANEL MINŐSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA

### IPARI MINŐSÉG

<b>Fafajta</b>	lucfenyő, jegenyefenyő (középrétegben egyéb fafaj is megengedett, ipari látszó fedőrétegben kizárólag lucfenyő és jegenyefenyő)
<b>Szabvány</b>	ETA-23/0498
<b>Ragasztás</b>	hossztoldás: MUF felület: PUR lamellák oldala: faragasztó*
<b>Gyártható méretek (tűrések)</b>	szélesség: 125 cm (± 1 mm) vastagság: 6-28 cm (± 1 mm) hosszúság: 2,7-14,0 m-ig (± 3 mm)
<b>Felületi minőség</b>	egyik oldal ipari minőség, másik oldal <u>nem látszó</u> minőség**; négy oldalt éltöréssel gyalult
<b>Nedvességtartalom</b>	12% ± 2%

Jellemző	Előírás	Jellemző	Előírás
Nyitott ragasztás	4 mm-ig megengedett	Kieső göcs	30 mm-ig megengedett
Törés	nem megengedett	Tűgöcs	megengedett
Gyalulatlan felület	részben megengedett	Egészséges benőtt göcs	30 mm-ig megengedett
Elszíneződés	max. a felület 10%-a	Bél	megengedett
Kemény korhadás	megengedett	Rovarrágás	nem megengedett
Gyantatáska	10x90 mm-ig megengedett	Tompa él	részben megengedett
Kéregbenövés	részben megengedett	Lágy korhadás	nem megengedett
Kitörés	enyhe kitörések kismértékben	Repedés	részben megengedett
Korhadó benőtt göcs	megengedett	Csomagolás	PE fólia

\* A lamellák éleinek összeragasztása kizárólag külön kérésre történik.

## CLT PANEL MINŐSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA

### LÁTSZÓ MINŐSÉG

Fafajta	lucfenyő, jegenyefenyő (középrétegben egyéb fafaj is megengedett, látszó fedőrétegben kizárólag lucfenyő)
Szabvány	ETA-23/0498
Ragasztás	hossztoldás: MUF felület: PUR lamellák oldala: faragasztó*
Gyártható méretek (tűrések)	szélesség: 125 cm (± 1 mm) vastagság: 6-28 cm (± 1 mm) hosszúság: 2,7-14,0 m-ig (± 3 mm)
Felületi minőség	egyik oldal látszó minőség, másik oldal <u>nem látszó</u> minőség**; négy oldalt éltöréssel gyalult
Nedvességtartalom	12% ± 2%

Jellemző	Előírás	Jellemző	Előírás
Nyitott ragasztás	2 mm-ig megengedett	Kieső göcs	nem megengedett
Törés	nem megengedett	Tűgöcs	megengedett
Gyalulatlan felület	nem megengedett	Egészséges benőtt göcs	részben megengedett
Elszíneződés	max. a felület 5%-a	Bél	részben megengedett
Kemény korhadás	nem megengedett	Rovarrágás	nem megengedett
Gyantatáska	5x50 mm-ig megengedett	Tompa él	nem megengedett
Kéregbenövés	részben megengedett	Lágy korhadás	nem megengedett
Kitörés	enyhe kitörések kismértékben	Repedés	részben megengedett
Korhadó benőtt göcs	megengedett	Csomagolás	PE fólia

\* A lamellák éleinek összeragasztása kizárólag külön kérésre történik.

## CLT PANEL MINŐSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA

### \*\* NEM LÁTSZÓ MINŐSÉG

Fafajta	lucfenyő, jegenyefenyő (egyéb fafaj is megengedett)
Szabvány	ETA-23/0498
Ragasztás	hossztoldás: MUF felület: PUR lamellák oldala: faragasztó*
Gyártható méretek (tűrések)	szélesség: 125 cm ( $\pm 1$ mm) vastagság: 6-28 cm ( $\pm 1$ mm) hosszúság: 2,7-14,0 m-ig ( $\pm 3$ mm)
Felületi minőség	minden oldal <u>nem látszó</u> minőség; négy oldalt éltöréssel gyalult
Nedvességtartalom	12% $\pm$ 2%

Jellemző	Előírás	Jellemző	Előírás
Nyitott ragasztás	4 mm-ig megengedett	Kieső göcs	megengedett
Törés	nem megengedett	Tűgöcs	megengedett
Gyalulatlan felület	részben megengedett	Egészséges benőtt göcs	megengedett
Elszíneződés	megengedett	Bél	megengedett
Kemény korhadás	megengedett	Rovarrágás	2 mm-ig megengedett
Gyantatáska	megengedett	Tompa él	részben megengedett
Kéregbenövés	megengedett	Lágy korhadás	nem megengedett
Kitörés	részben megengedett	Repedés	megengedett
Korhadó benőtt göcs	megengedett	Csomagolás	PE fólia

\* A lamellák éleinek összeragasztása kizárólag külön kérésre történik.